

FICHTE / TANNE Qualitätskriterien

Qualitätskriterien	Güte TF	Güte A	Güte B	Güte C
Äste gesund verwachsen	unzulässig	unzulässig	Ø ≤ 4,00cm 1 Stk. je lfm	Ø ≥ 4,10cm Ø ≤ 6,00cm
Durchfalläste	unzulässig	unzulässig	Ø ≤ 3cm 1 Stk. je lfm	Ø ≥ 3,10cm Ø ≤ 5,00cm
Reaktionsholz (Buchs)	unzulässig	max. 5% der Stirnfläche	max. 20% der Stirnfläche	max. 40% der Stirnfläche
Harzgallen	unzulässig	unzulässig	1 Stk. pro Stamm bis 4cm	zulässig max. 5 Stk. pro Stamm
Wimmerwuchs	unzulässig	unzulässig	leichte Wellen zulässig	zulässig
Hartfäule	unzulässig	unzulässig	im Zentrum bis 5%	bis 10% des Ø
Weichfäule	unzulässig	unzulässig	Unzulässig	unzulässig
Verfärbung	unzulässig	unzulässig	unzulässig	beginnende Oberflächliche Verfärbung zulässig
Ringschäle	unzulässig	max. 10% der Stirnfläche	max. 20% der Stirnfläche	max. 30% der Stirnfläche
Kreuzrisse / Frostrisse / Achsparallele Kernrisse	unzulässig	über Längenvergütung möglich	zulässig im Ausmaß der Überlänge	zulässig im Ausmaß der Überlänge
Durchschnittliche Jahringbreite	-	-	≤ 7mm	≥ 7mm
Abholzigkeit und Krümmung	-	-	≤ 1,3 cm/m	≤ 1,6 cm/m
Exzentrizität	unzulässig	≤ 10%	≤ 15%	unbegrenzt
Buchdrucker	unzulässig	unzulässig	unzulässig	zulässig
Lineatus	unzulässig	unzulässig	unzulässig	zulässig sofern frisch befallen
Bockkäfer	unzulässig	unzulässig	unzulässig	unzulässig

Längen: Güte TF, A, B 5,00m
Güte C 5,00m (4,00m mitgehend)

Zumaß: mindestens 15cm
maximal 30cm

Stärkeklasse: Güte TF, A o.R. 5+ (4b automatische Güte B)
Güte B o.R. 4b+ (4a Preisstaffelung)
Güte C o.R. 4b+ (4a Preisstaffelung)

Info: Zu jeder Bereitstellung findet eine persönliche Übernahme mit dem zuständigen Holzverkäufer und/oder mit dem jeweiligen Revierleiter/Förster statt.